

Larrendo LOIU (VIZCAYA) España
P.O. Box 1.323/48080 Bilbao
Tel. 34-(4) 4 71 13 00
Fax.34-(4) 4 53 16 36

Management Systems
Certified by
LRQA
ISO 9001 / 563 600369
ISO 14001 / 821 1870678

ACEROS INOXIDABLES

OLARRA

OLARRA U.K. LTD.
FOREST PARK - CLEOBURY MORTIMER
NR KIDDERMINSTER - DY14 9BD - ENGLAND

Trade Mark - Zeichen des Lieferwerkes
Anagrama del suministrador



Works Inspector Stamp - Werksachverständiger
Sello del Inspector



Certificate type - APZ Nach Certificado tipo		EN 10204/3.1		Certificate n° - Prüf-Nr Certificado n°		166203		Date - Datum - Fecha 30 - 09 - 2013															
Our order N° Werks - Nr N° de Referencia		522151		Heat Schmelze Colada		359018		Your order N° Bestell - Nr Pedido N°															
								OL5785															
Steel Grade Werkstoff Calidad				316-S-11 AV				According to Entsprechend Corresponde															
								BS 970:PART 3:1991.															
Shape and Size - Gegenstad Perfil y dimensión ROUND 22,23 mm			Tolerance - Toleranz Tolerancia h 9 /DIN 671 /EN 10278			Bundles Bunde Bultos		2		Bars Stäbe Barras		Weight Gewicht Peso		1104 Kg									
Requirements - Anforderungen - Exigencias																							
EN 10.088-3.2005. EN 10.272-2007. ASTM A 182 / A 182M-13. ASTM A 479 / A 479M-13a. ASTM A.276-10. ASME SA 479 / SA 479M-11a. NACE MR-0175-2003/ISO 15156-3 2009. SAE AMS 5653H-12. 316S31AV-1.4404-1.4401-TP.316L-TP.316. PED 97/23/EC, Annex I, Parag.4.3/DGR 97/23/EG						Anhang I Bsatz 4.3 Certificate/Zertifikat Nr. 348/2008/MUC																	
Melting process / Erzeugungstyp / Proceso de Fusión E.A.F. / A.O.D.						Heat treatment / Wärmebehandlung / Tratamiento térmico 1060C 4H/Std WATERWASSER/AGUA																	
Solution annealed/Abgeschreckt/Hipertempe-Cold drawn/Gezogen/Estrado-Polished/Poliert/Pulido-																							
Test results - Ergebnis der Prüfungen - Resultados de los ensayos																							
Dimension of Specimen Abmessungen des Probestabes Medida de las probetas		Rp0.2% N/mm2 MPA		Rp 1% N/mm2 MPA		Rm N/mm2 MPA		A %L 5D		A %L 4D		Z %		Hardness Härte HBw		Impact test / Kernschlag / Resiliencia ISO V Jules							
RD. 10,00 mm.		Min. 325		375		560		20															
		Max.																					
Temperature °C 20		Spec. N° Probe Nr. Pro N°.		1		443		561		634		36		39		73		212					
		C		Si		Mn		P		S		Cr		Mo		Ni		Cu		N		Co	
Min.												16,50		2,00		11,00							
Max.		0,030		1,00		2,00		0,045		0,030		16,50		2,50		14,00		0,70					
		0,023		0,38		1,74		0,034		0,027		17,05		2,02		11,05		0,35		0,0255		0,16	
Visual and dimensional inspection Besichtigung und Ausmessung O.K. Control visual y dimensional				Radioactivity inspection Radioaktivitätskontrolle O.K. Control de Radioactividad				Anti-imping test Spektrale Verwechslungspr O.K. Antimezcla				Grain Size Korngröße Tamaño de grano											
Remarks - Bemerkungen - Observaciones																							
IC test acc./IK prüfung nach ASTM A 262 E.02. OK												EDV / EDP Acc. EN 10.204 Alfredo Molina Certification Mng. Werks Inspector Der Werksachverständige Inspector de fábrica											
F13552 7/16" JIC MALE / FEM SWIV 90 10K 316L																							