Larrondo LOIU (VIZCAYA) España
P O Box 1.323/48080 Bilbao
Tel. 34-(4) 4 71 13 00
Fax 34-(4) 4 53 16 36

Management Systems Certified by LRQA
ISO 9001 / SGI 6000360
ISO 14001 / SGI 1870678

ACEROS INOXIDABLES

OLARRA

OLARRA U.K. LTD.
FOREST PARK - CLEOBURY MORTIMER
NR KIDDERMINSTER - DY 14 9BD - ENGLAND

Trade Mark - Zeichen des Lieferwerkes / Anagrama del suministrador

Works Inspector Stamp - Werkssachverständiger / Sello del Inspector 3

Certificate type - APZ Nach / Certificado tipo	EN 10204/3.1	Certificate nº - Prüf-Nr / Certificado nº	205711	Date - Datum - Fecha	26 - 09 - 2014
Our order Nº / Werks - Nr / Nº de Referencia	548622	Heat / Schmelze / Colada	378158	Your order Nº / Bestell - Nr / Pedido Nº	OL6407
Steel Grade / Werkstoff / Calidad	316-S-11 AV	According to / Entsprechend / Corresponde	BS 970:PART 3:1991.		
Shape and Size - Gegenstad / Perfil y dimensión	HEXAGON 19,05 mm	Tolerance - Toleranz / Tolerancia	h 11 /DIN 176	Bundles / Bunde / Bultos	2
Bars / Stäbe / Barras	163	Weight / Gewicht / Peso	1241 Kg		

Requirements - Anforderungen - Exigencias

EN 10.088-3.2005.
EN 10.272-2007.
ASTM A 182 / A 182M-14a.
ASTM A 479 / A 479M-14.
ASTM A 276-13a.
ASME SA 479 / SA 479M-13
SAE AMS 5653H-12.
NACE MR-0175-2003/ISO 15156-3 2009.
316S31AV-1.4404-1.4401-Type 316-Type 316L.
PED 97/23/EC, Annex I, Paraq.4.3/DGR 97/23/EG

Anhang I Absatz 4.3 Certificate/Zertifikat Nr. 348/2008/MUC

Melting process / Erschmelzungsart / Proceso de Fusión: E.A.F. / A.O.D.

Heat treatment / Wärmebehandlung / Tratamiento térmico: 1060C 4H/Std WATER/WASSER/AGUA

Solution annealed/Abgeschreckt/Hipertemple-Cold drawn/Gezogen/Estirado-

Test results - Ergebnis der Prüfungen - Resultados de los ensayos

Dimension of Specimen / Abmessungen des Probestabes / Medida de las probetas		Rp0,2% N/mm2 MPA	Rp 1% N/mm2 MPA	Rm N/mm2 MPA	A %L 5D	A %L 4D	Z %	Hardness Härte HBw	Impact test / Kersbschlag / Resiliencia ISO V Jules
RD. 10,00 mm.	Min.	325	375	550	20				
	Max.								
Temperature ºC: 20	Spec. Nº. / Probe Nr. / Pro Nº. 1	446	557	640	38	41	74	212	

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	N	Co
Min.						16,50	2,00	11,00			
Max.	0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	18,50	2,50	14,00	0.70		
	0,024	0,47	1,81	0,033	0,027	17,00	2,01	11,05	0.38	0,0270	0,17

Visual and dimensional inspection / Besichtigung und Ausmessung / Control visual y dimensional: O.K.

Radioactivity inspection / Radioaktivitätskontrolle / Control de Radioactividad: O.K.

Antimixing test / Spektrosk Verwechslungspr / Antimezcla: O.K.

Grain Size / Korngrösse / Tamaño de grano

Remarks - Bemerkungen - Observaciones

IC test acc./IK prüfung nach ASTM A 262 E.02. OK
Crack control/Rissgeprüft acc. EN 10277-1 class 2. OK

FLOW TECHNOLOGY LTD
TEST CERTIFICATE
VERIFIED TRUE
COPY OF ORIGINAL

EDV / EDP
Acc. EN 10.204
Alfredo Molina
Certification Mng.

Works Inspector
Der Werkssachverständige
Inspector de fábrica

F9796

1/4" BSP P X 7/16" SAE MALE X MALE ADAPTOR 10K 316L